

УТВЕРЖДАЮ:

Директор НИИСФ РААСН

И.Л.Пубин

«26» мая 2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам определения нормального коэффициента
звукопоглощения двух образцов материалов «Foampipe Pro» и
«Shumasil Max»

Сектором «Акустические материалы и конструкции» НИИСФ РААСН в рамках выполнения Договора № 42150 от 12 апреля -2021 г. были проведены измерения частотных характеристик нормальных коэффициентов звукопоглощения α (при нормальном падении звуковой волны на образец материала) двух образцов материалов «Foampipe Pro» и «Shumasil Max».

Измерения проводились по ГОСТ 16297-80 «Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний».

Для определения коэффициентов звукопоглощения образцов была применена стандартная методика с использованием акустического интерферометра фирмы «Брюль и Къер» (Дания).

Акустический интерферометр состоит из металлической трубы круглого или квадратного поперечного сечения. Один конец трубы крепится к коробке, в которой установлен громкоговоритель, имеющий в центре керна магнита отверстие. В это отверстие вставляется зонд, один конец которого свободно перемещается внутри трубы интерферометра, а другой соединен с микрофоном. Показания микрофона снимаются микрофонным анализатором.

К другому концу трубы прикреплен съемный стакан с перемещающимся внутри него тяжелым металлическим поршнем. В стакан между поршнем и краем основной трубы интерферометра вставляется образец материала или конструкции таким образом, чтобы он касался передней поверхности поршня. Перемещая поршень внутрь стакана, между его жесткой поверхностью и образцом можно создать воздушный промежуток, глубина которого фиксируется с помощью специальной шкалы.

При подаче громкоговорителем звукового сигнала в трубе интерферометра устанавливается поле стоячей звуковой волны с характерными для него максимумами и минимумами звукового давления. Значения величин максимума и минимума и их отношение на каждой из звуковых частот меняются и зависят от степени затухания звуковой волны в

трубе интерферометра при размещении на ее конце звукопоглощающего материала.

В процессе измерений фиксируют значения величин максимумов и минимумов звукового давления в трубе интерферометра . Значения отношения величин максимума и минимума вводят в программу компьютера, которая и вычисляет частотную характеристику коэффициента звукопоглощения α (f) или считывают в процессе измерений непосредственно со шкалы анализатора.

Образец измеряемого материала размещался в стакане интерферометра непосредственно на жестком основании.


Измеренные значения коэффициентов звукопоглощения при нормальном падении звука в третьоктавных полосах частот представлены в таблице 1 .

Таблица 1

Частота октавных полос, Гц	Коэффициенты звукопоглощения материала «Foampipe Pro», толщиной		Коэффициенты звукопоглощения материала «Shumasil Max», толщиной 50 мм
	27 мм	50 мм	
100	0,12	0,25	
125	0,14	0,25	
160	0,14	0,25	
200	0,15	0,27	
250	0,17	0,40	
315	0,18	0,41	
400	0,25	0,57	
500	0,34	0,71	
630	0,45	0,80	
800	0,60	0,93	
1000	0,72	0,94	
1600	0,88	0,96	
2000	0,90	0,93	
2500	0,91	0,94	
3150	0,92	0,97	
4000	0,92	0,97	
5000	0,94	0,96	
6300	0,95	0,98	

а

Коэффициент звукопоглощения (по логарифмической шкале)



ВЫВОДЫ

1. Проведенные акустические испытания образцов материалов «Foampipe Pro» и «Shumasil Max» показали, что испытанные материалы обладают высоким звукопоглощением в среднем и высоком диапазоне частот (1000 – 6300 Гц).

2. Для точной оценки класса звукопоглощения измеренных материалов в соответствии с ГОСТ 31705-2011 «Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения. ENISO 11654-1997, MOD) необходимо провести испытания материала в реверберационной камере НИИСФ в диффузном поле.

Площадь измеряемой конструкции должна составлять 10-12 м². Измерения проводятся в соответствии с ГОСТ 31704-2011 «Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере».

Ведущий научный сотрудник, к.т.н.



В.А.Градов